

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce.....
/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

Adres miejsca:

Rodzaj / nazwa wyrobu (*)

Ilość wyrobów (m²))**

Grupa/Nr	Wyrób- rodzaj	Ocena	Przyjęta-punktacja
I. Sposób zastosowania azbestu			
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2	Tynk zawierający azbest		30
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem(ciężar obj.<1000 kg/m3)		25
4	Pozostałe wyroby z azbestem		10
II. Rodzaj azbestu			
5	Azbest chryzotylowy		5
6	Inny azbest (np. krokidolit)		15
III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem			
7	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej		10
9	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		0
IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem			
10	Duże uszkodzenia(***)		30
11	Małe uszkodzenia(****)		10
12	Brak		0
V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem			
13	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		15
14	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10
15	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10
17	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10

19	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
VI. Wykorzystanie pomieszczenia			
20	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30
22	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20
23	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10
VII. Usytuowanie wyrobu			
24	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
25	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem		25
26	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
27	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10
RAZEM			-

Suma punktów oceny

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 65 i więcej punktów

Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) powyżej 35 do 60 punktów

Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.....
Oceniający- nazwisko i imię

.....
Właściciel / Zarządca

Adres.....

data

*) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 1

**) Zgodnie z inwentaryzacją.

***) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

****) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.